



**ООО Производственная  
Компания  
"Горноста́й"**

**Наименование предприятия:**

Общество с ограниченной ответственностью  
Производственная Компания «Горноста́й»

**Юридический адрес:** 623391, Свердловская обл., г.  
Полевской, ул. Бажова, д.11, кв. 83

**ИНН** 6679091721 **КПП** 667901001 **ОГРН** 1169658047338

**Банковские реквизиты предприятия:**

**р/с** 40702810116540029403 в УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО  
**СБЕРБАНК**

**к/с** 30101810500000000674 **БИК** 046577674

**e-mail:** [mineralp@mail.ru](mailto:mineralp@mail.ru) Тел/факс: (982) 736-59-19

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**на партию муки известняковой ГОСТ 14050-93**

**Наименование товара:** Мука известняковая марка А, 1 класс

**Партия №** \_\_\_\_\_ **от «**\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **2024г**

**1. Таблица № 1. Размеры фракции**

№	Наименование	Ед. изм.	Фракция
1	Фракция помола	мм	0 -2.5

**2. Таблица № 2 Физико-химический показатели**

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 14050-93	Факт
1	Суммарная массовая доля CaCO <sub>3</sub> +Mg, % не менее	80	83.65
2	Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии, МПа	Св. 60	82
3	Зерновой состав, % полные остатки на ситах:		
	5мм не более	0	0
	3мм не более	3*	2
	1мм не более	25	20
4	Массовая доля влаги, %, не более:		
	Октябрь-март		
	2 группа	6	5
	Апрель-сентябрь		
	2 группа	6	5
5	Показатель активно действующего вещества (АДВ), %, не менее:	78	83,6
6	Пористость V <sub>пор</sub> , г/см <sup>3</sup> (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.4)	-	0,73
7	Морозостойкость – потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ДР, % (по ГОСТ 30629-99, п. 6.10)	-	1,0

\* Для известняковой (доломитовой) муки марки А класса 1 (группа 2) допускается остаток на сите 3 мм не более 5%.

3. Известняковая мука нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.005)

4. Предельно допустимая концентрация пыли при погрузке и выгрузке – бмг/м<sup>3</sup>.

**Начальник ОТК:**



**Смирнов В.Т.**